



## **Descriptivo ventana TOPAZE FB**

### **Ventana y Balconera abisagrada de hoja vista**

Suministro y colocación de ventana abisagrada de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060 de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T5.

El Marco tiene una profundidad de 46 mm y la hoja tiene una profundidad de 55 mm.

El espesor medio de la pared de aluminio es de 1,5 mm.

Estanquidad por un sistema de doble junta perimetral de EPDM calidad marina.

#### **Característica específica:**

**Topaze** tiene una sección vista exterior de aluminio de 83,5 mm en todo el perímetro cuando es de una hoja y de 142 mm en el cruce central cuando es de dos hojas.

#### **Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado\*:**

Permeabilidad al aire según normas EN 12207 / 1026	<b>Clase 4</b>
Estanquidad al agua según normas EN 12208 / 1027	<b>Clase E900</b>
Resistencia al viento según normas EN 12210 /12211	<b>Clase C5</b>

\*Ensayo de referencia ventana de 1 hoja de 1.40 x 0.90 m. dossier Socotec R13-01-02

#### **Tratamiento superficial:**

- Anodizado, capa anódica de (15 ,20 o 25) ...micras en color.....realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.
- Lacado, color.....realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión "SEA-SIDE" calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.